



PEINTURE PNEUMATIQUE EN AEROSOL POUR SUPPORT EN PVC

La PEINTURE PNEUMATIQUE en aérosol, est une peinture satinée, pour la rénovation des embarcations PVC (elle n'est pas adaptée aux embarcations en HYPALON – NEOPRENE). Elle permet de restaurer la couleur de finition permanente, de plus elle est facilement nettoyable avec les détergents usuels.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Aérosol
Etat physique : Liquide
Odeur : Solvanté
Couleur : Gris, noir, blanc et rouge
Viscosité à 20°C : 8 – 15 cps
Point éclair : Non concerné
Densité à 20°C : De 0.93 à 1.05 en fonction de la couleur
Température d'ébullition : > 80°C

PREPARATION DE SURFACE

L'application s'effectue sur le pneumatique gonflé.
Nettoyer la surface à repeindre de façon à éliminer toutes traces de graisses, silicone, poussières, ...

APPLICATION

Agiter pendant une minute l'aérosol tête en bas.
Pulvériser à 25 – 30 cm du support et appliquer 3 à 4 couches fines (il est nécessaire d'appliquer en couche mince car on arrive vite à la coulure), à 10 minutes d'intervalle. Après utilisation, purger la buse de pulvérisation en maintenant la tête en bas.
Laisser sécher 1 heure, l'embarcation est prête.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Séchage à 20°C:
Hors Poussière : 1 minute
Sec au toucher : 2 – 3 minutes
Recouvrable : 10 – 15 minutes
Mise à l'eau : 1 heure
Rendement : 8 m²/l

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Conditionnement : Aérosol de 400 ml
Stockage : 1 an en emballage fermé à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité. Tenir éloigner de la chaleur, flammes et sources d'ignition.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants.
Porter lors de la manipulation des gants, des lunettes. Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans les zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source d'étincelle ou d'ignition, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de sécurité

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et non d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d'application. Elles sont données avec objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société.